

Studiul procesului de hidrogenare al unor hidrocarburi aromatice pe catalizatori pe bază de zeolit Zn-H-ZSM-5

TRAIAN JUGĂNARU¹, **CONSTANTIN IONESCU¹**, DORIN BOMBO^{*1*}, MIHAELA BOMBO^{*2}, VASILE MATEI¹

¹Universitatea Petrol-Gaze Ploiești, Calea București, Nr. 39, 100520, Ploiești, România

²Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie ICECHIM-București, Splaiul Independenței, Nr. 202, 060021, București, România

The hydrogenation of benzene and o-xylene was achieved on catalysts of Pd, Pt, Ru or Ni, using H-Zn-ZSM-5/Al₂O₃ as a catalytic support. The catalysts were obtained by impregnation and contain about 1% metallic sites for Pd, Pt or Ru and 10% metallic sites for Ni. The promoter used was La. The experiments were performed in a continuous fixed bed reactor at 10 bar, 20-180°C, hydrogen /aromatic hydrocarbon molar ratio of 10 and acetone WHSV of 0.2 h⁻¹. The experimental data showed that the hydrogenation activity of mono and bi-metallic Pd and Pt catalyst rise at higher temperature than 150°C. The Ni catalyst behaviour was improved by promotion with La. The hydrogenation activity of Ru catalyst was high even at lower temperature.

Keywords : benzen, o-xylene, hydrogenation catalysts, Pd, Pt, Ru, Ni, H-Zn-ZSM-5/Al₂O₃-SiO₂

Îndepărtarea hidrocarburilor aromatice și în special a benzenului din diverși solvenți petrolieri sau combustibili auto este o preocupare de actualitate impusă de tendințele pe plan mondial privind diminuarea poluării mediului. Literatura de specialitate prezintă o gamă largă de suporturi catalitici utilizați în prepararea catalizatorilor de hidrogenare a hidrocarburilor aromatice de la silice, alumină, alumosilice, bioxid de titan, zeoliți naturali sau sintetici. Gama zeoliților sintetici prezintă un interes aparte prin structura cristalină și dimensiunea porilor care limitează accesul reactanților la centrul activ catalitic.

O silice pură de tip MCM-41 mezoporoasă a fost sintetizată și caracterizată prin XRD și TEM. Suportul calcinat a fost utilizat la prepararea unui catalizator pe bază de paladiu. Activitatea catalitică a fost testată în reacția de hidrogenare a 1-hexenei și benzenului. Catalizatorul Pd/MCM-41 s-a dovedit a fi foarte activ în reacția de hidrogenare a 1-hexenei, dar total inactiv în reacția de hidrogenare a benzenului [1]. Materiale mezoporoase de tip Al-MCM-41 au fost sintetizate utilizând diverse rapoarte Si/Al. Activitatea catalitică a fost testată în reacția de hidrogenare a benzenului, toluenului și o-xilenului. Numărul total de centri acizi ai suportului descrește cu creșterea raportului Si/Al până la o anumită valoare și apoi rămâne constant. Prin impregnarea cu platină, numărul de centri acizi din interiorul suportului Al/MCM-41 descrește în mică măsură. Activitatea de hidrogenare a catalizatorului de tip 1%Pt/Al/MCM-41 variază cu temperatura, prezentând un maxim la temperatura de 200 °C, când conversia benzenului ajunge la o valoare de 18 %, a toluenului 14 % și a o-xilenului la 8 %, pentru un raport Si/Al de 40 [2].

Activitatea unui catalizator de tip Ni₂Mo₃/MCM-41 în reacția de hidrogenare a p-xilenului a fost testată comparativ cu cea a catalizatorilor monometalici Ni/MCM-41 și Mo₂N/MCM-41. Rezultatele indică faptul că Ni₂Mo₃/MCM-41 prezintă o activitate de hidrogenare mai ridicată decât a catalizatorilor monometalici în aceleași condiții de reacție, respectiv 210 °C și 30 bari [3].

Diverși zeoliți de tip faujasit, cristalizați în sistem cubic și hexagonal au fost testați în reacția de hidrogenare a benzenului, dar activitatea catalitică a acestora este bună

la o temperatură de reacție relativ ridicată (230 °C), temperatură la care depunerile de cocs sunt semnificative determinând scăderea rapidă a activității catalitice [4].

Un catalizator bifuncțional Pt-Sn/ZSM-5 a fost preparat prin două metode: coimpregnare și impregnare succesivă. Catalizatorii au fost testați în reacția de hidrogenare a toluenului. Catalizatorul preparat prin coimpregnare a prezentat performanțe superioare [5]. Paladiul sub forma de clusteri metalici a fost fixat pe un suport de tip nanotuburi, MWNT (multi-walled carbon nanotubes). Catalizatorul obținut a fost testat în reacția de hidrogenare a benzenului. Rezultatele testului au arătat o comportare mult mai bună a acestui catalizator în reacția de hidrogenare a benzenului decât în cazul utilizării de suporturi de tip zeolit γ sau cărbune activ [6].

Catalizatorii testați în procesul de hidrogenare, fie sunt scumpi datorită utilizării metalelor nobile la prepararea acestora, fie prezintă o activitate scăzută.

Partea experimentală

Programul experimental a urmărit evaluarea comportării unui suport catalitic Zn-H-ZSM-5 liat cu Al₂O₃ în diverse sisteme catalitice pe bază de nichel, paladiu, platină, lantan și ruteniu în procesul de hidrogenare catalitică a benzenului și o-xilenului.

Granularea suportului catalitic s-a realizat prin extrudare. Materiile prime utilizate la granulara suportului catalitic au fost zeolitul sintetic ZnH-ZSM-5 sub formă pulverulentă preparat conform [8] și un amestec de alumină tip azotat și alumină tip Klauss (preparate pe platforma VEGA SA Ploiești). Lierea s-a realizat în prezența unei soluții de HNO₃ de concentrație 10 %. Extrudarea pastei malaxate s-a realizat cu ajutorul unui extruder de tip presă manual fabricat din oțel inoxidabil având o capacitate de 200 cm³ prevăzută cu duze având un diametru de 2 mm.

Uscarea extrudatelor s-a realizat într-o etuvă termostată la o temperatură de 120°C pe o durată de timp de 6 h. Calcinarea extrudatelor s-a realizat într-un cuptor termostatat, la temperatura de 550°C pe o durată de 5 h. Caracteristicile texturale ale suportului ZnH-ZSM-5/Al₂O₃

* email: dorin_bombos@yahoo.com

Tabelul 1
CARACTERISTICILE TEXTURALE ALE SUPORTULUI Zn H-ZSM-5/Al₂O₃

Nr crt.	Determinarea	Suport proaspăt	
1	Suprafață specifică (m ² / g) B.E.T.	306.712	
2	Volum total de pori (mm ³ / g)	523.75	
3	Raza medie a porilor (Å)	34.15	
4	Distribuție de pori	mm ³ /g	%
	Rază pori (Å)		
	5 –10	175.28	33.48
	10 – 15	30.22	5.77
	15 –25	39.11	7.47
	25 –50	3.21	0.61
	50 –75	0.90	0.17
	75 – 100	14.94	2.85
	100 – 200	26.68	5.09
	200 – 300	18.23	3.48
	300 – 600	52.88	10.10
	600 –1000	37.94	7.24
	1000 – 5000	108.40	20.70
	5000 – 10000	9.08	1.73
	10000 –75000	3.88	0.74

Tabelul 2
ACIDITATEA TOTALĂ ȘI DISTRIBUȚIA ACIDITĂȚII PENTRU SUPORTUL ZnH-ZSM-5/Al₂O₃

Nr. crt.	Caracteristica	Suport proaspăt	
1	Aciditate totală (mechiv. NH ₃ /g cat.)	Temperatura (°C)	0.73
2	Variația acidității cu temperatura (mechiv.NH ₃ / g cat.)	200 °C	0.72
		250 °C	0.65
		300 °C	0.58
		350 °C	0.50
		400 °C	0.42
		450 °C	0.35
		500 °C	0.28
3	Număr total centri acizi / g catalizator	4.43 * 10 ²³	
4	Distribuția centrilor acizi (%)	Centri acizi tari	38
		Centri acizi medii	41
		Centri acizi slabi	21

rezultat sunt prezentate în tabelul 1, iar aciditatea totală și distribuția acidității sunt prezentate în tabelul 2.

Prepararea catalizatorilor utilizată în programul experimental s-a realizat prin impregnare prin metoda

umplerii porilor, sau prin metoda pulverizării și reducerii concomitente [7]. Astfel au fost preparați cinci catalizatori pe bază de metale nobile (Pd, Pt și Ru) cu un conținut de metale de maxim 1% și doi pe bază de Ni ce conțin 10%

Tabelul 3
CONVERSIA BENZENULUI SI o-XILENULUI PENTRU CATALIZATORII MONOMETALICI PE
BAZA DE Pd SI Pt LA TEMPERATURA DE 150 °C

Nr crt.	Tip catalizator	Conversia benzenului (%)	Conversia o-xilenului (%)
1	1%Pd/ZnH-ZSM-5/Al ₂ O ₃	45,42	17,21
2	1%Pt/Zn H-ZSM-5/Al ₂ O ₃	23,21	8,85

Ni. O parte din acești catalizatori au fost promotați cu La la o concentrație de până la 1,2%. Uscarea catalizatorilor preparați s-a realizat în etuvă la temperatura de 105 - 120°C, iar calcinarea s-a realizat într-un cuptor la temperatura de 500 °C.

Activarea catalizatorilor preparați, s-a efectuat „in situ”, după încălzirea în reactor, în curent de hidrogen, la temperaturi cuprinse între 180°C pentru catalizatorul pe bază de paladiu și 450°C pentru ceilalți catalizatori, pe o durată de 6 h.

Materiile prime utilizate la realizarea experimentărilor au fost benzenul, o-xilenul, n-hexanul de puritate analitică (MERCK) și hidrogenul de puritate electrolitică de la firma Linde.

Experiențele au fost realizate într-un reactor tubular în strat fix de catalizator, prevăzut cu încălzire electrică și reglare automată a temperaturii. Diametrul interior al reactorului este de 22 mm. Zona de reacție este dispusă în partea centrală a reactorului iar volumul acesteia este de 50 cm³. Procesul a fost condus în regim izoterm, temperatura fiind măsurată cu ajutorul unui termocuplu mobil a cărui teacă este plasată axial în zona centrală a stratului catalitic.

Studiul a fost realizat la presiunea de 10 bari, temperatura de 20-180°C, viteza volumară a componentului aromatic de 0,2 h⁻¹, iar raportul molar hidrogen / hidrocarburi aromate de 10. În cadrul studiului au fost utilizate amestecuri sintetice ce conțin component aromatic o concentrație de 10% vol. în hexan.

Caracterizarea produșilor de reacție s-a făcut prin determinarea compoziției produsului de reacție prin metoda gaz-cromatografică, pe un cromatograf tip Varian CP-3800, echipat cu o coloană capilară CP-Sil 5 CB de 50 m lungime și 0,32 mm diametru.

Rezultate și discuții

Catalizatorii monometalici pe bază de paladiu și platină au prezentat performanțe slabe în reacția de hidrogenare a benzenului și o-xilenului. Astfel la temperatura de 150°C conversia benzenului este de 45,42% în cazul catalizatorului pe bază de paladiu și de 23,21% pentru catalizatorul pe bază de platină (tabelul 3).

Catalizatorii bimetalici pe bază de paladiu și platină sau pe bază de paladiu și platină promotați cu lantan au prezentat performanțe mult mai bune în reacția de hidrogenare a benzenului și o-xilenului la ciclohexan, respectiv dimetilciclohexan. Variația conversiei benzenului și o-xilenului cu temperatura pentru acești catalizatori este prezentată în figurile 1, 2, 3 și 4.

La temperaturi scăzute, respectiv 60°C, conversiile benzenului și o-xilenului, pe catalizatorul bimetalic Pd-Pt sunt modeste, 3,9 % respectiv 1,23 %. Odată cu creșterea temperaturii de lucru conversiile benzenului și o-xilenului cresc, astfel încât la 150 °C benzenul atinge conversia de 99,31% și o-xilenul 94,65%, iar la 180°C ambele hidrocarburi aromatice se transformă integral în ciclohexan și respectiv cis și trans dimetil-ciclohexan.

Promotarea catalizatorului bimetalic Pd-Pt cu lantan este benefică în special în reacția de hidrogenare a benzenului, unde creșterea de conversie la 60°C este de la 3,9 % în absența lantanului la 9,95 % în prezența acestuia, iar la 150°C de la 99,31% la 100 %.

Analizând graficele ce reprezintă variația conversiei benzenului și o-xilenului cu temperatura se observă că în aceleași condiții de reacție benzenul se hidrogenează mai ușor decât o-xilenul.

Selectivitatea la cis și trans 1,2 dimetil-ciclohexan, în reacția de hidrogenare a o-xilenului pe catalizatorul bimetalic Pd-Pt, se modifică cu temperatura de reacție. Variația selectivității la acești izomeri cu temperatura de reacție este prezentată în figura 3. La temperatura de 60°C se obține numai izomerul cis. Odată cu creșterea temperaturii de reacție apare și izomerul trans a cărui pondere crește în paralel cu scăderea conținutului de izomer cis. Această curbă de variație are o pantă mare până la 100°C, unde raportul cis/trans este 2,43, apoi această




Fig. 1. Variația conversiei benzenului cu temperatura, pe catalizatorul 1%Pt-0,45%Pd/ZnH-ZSM5/Al₂O₃




Fig. 2. Variația conversiei benzenului cu temperatura, pe catalizatorul 1%Pt-0,45%Pd/ZnH-ZSM5/Al₂O₃




Fig. 3. Variația conversiei benzenului cu temperatura, pe catalizatorul 1%Pt-0,45%Pd-0,5%La/ZnH-ZSM5/Al₂O₃




Fig. 6. Influența temperaturii asupra selectivității în izomerii trans (A) și cis (B) 1,2 dimetilciclohexan, la hidrogenarea *o*-xilenului pe catalizatorul 1%Pt-0,45%Pd-0,5%La/ZnH-ZSM5/Al₂O₃




Fig. 4. Variația conversiei *o*-xilenului cu temperatura, pe catalizatorul 1%Pt-0,45%Pd-0,5%La/ZnH-ZSM5/Al₂O₃




Fig. 7. Variația conversiei benzenului cu temperatura, pe catalizatorul 10%Ni/ZnH-ZSM-5/Al₂O₃




Fig. 5. Influența temperaturii asupra selectivității în izomerii trans (A) și cis (B) 1,2 dimetilciclohexan, la hidrogenarea *o*-xilenului pe catalizatorul 1%Pt-0,45%Pd/ZnH-ZSM5/Al₂O₃




Fig. 8. Variația conversiei benzenului cu temperatura, pe catalizatorul 10%Ni-1,2%La/ZnH-ZSM-5/Al₂O₃

pantă de variație este mai mică, ajungându-se ca la 180 °C, unde conversia *o*-xilenului este 100 %, raportul *cis/trans* să fie 1,58. În figura 6 este prezentată evoluția selectivității în izomerii *cis* și *trans* la hidrogenarea *o*-xilenului pe catalizatorul bimetalic Pd-Pt promotat cu lantan. Adăosul de lantan duce la creșterea raportului *cis/trans*, acesta fiind de 2,63 la 100 °C și respectiv 1,95 la 180 °C.

Comportarea celor doi catalizatori neplatinici pe bază de Ni, primul monometalic, 10%Ni/ZnH-ZSM-5/Al₂O₃, iar al doilea promotat cu lantan (10%Ni-1,2%La/ZnH-ZSM-5/Al₂O₃), în reacția de hidrogenare a benzenului, este prezentată în figurile 7 și 8. Conversia benzenului pe catalizatorul nepromotat, la temperatura de 180°C a fost de 30,45%, iar a *o*-xilenului de 10,15%. Prezența




Fig. 9. Variația conversiei benzenului cu temperatura pe catalizatorul 0,5%Ru/ZnH-ZSM-5/Al₂O₃




Fig. 10. Variația conversiei o-xilenului cu temperatura pe catalizatorul 0,5%Ru/ZnH-ZSM-5/Al₂O₃

promotorului de tip lantan este benefică și în cazul catalizatorului pe bază de nichel, creșterea de conversie la temperaturi joase (60°C) fiind de la 1,5 % la 4,39%, iar la temperatura de 180 °C devine semnificativă (de la 30,45 % la 90,01 %).

Hidrogenarea o-xilenului pe acest catalizator decurge cu conversii foarte mici la temperaturi joase. Conversii mai ridicate se obțin la temperaturi ridicate, de exemplu, la 180 °C, catalizatorul nepromotat atinge o conversie a o-xilenului de 10,15 %, iar cel promotat de 27,85 %.

Din seria metalelor platinice a fost testat și ruteniul, după pe același suport catalitic, în reacția de hidrogenare a benzenului și o-xilenului. Sistemul catalitic a fost de tip 0,5%Ru/ZnH-ZSM-5/Al₂O₃, iar performanțele lui sunt prezentate în figurile 9, 10 și 11. Hidrogenarea benzenului pe acest sistem catalitic decurge cu performanțe deosebite, chiar și la temperaturi joase, astfel că la 40°C, conversia benzenului este de 97,56%, iar la temperaturi mai mari de 60°C conversia este totală. Reacția de hidrogenare a o-xilenului pe acest sistem catalitic decurge cu conversii mai mici decât în cazul benzenului, dar cu mult superioare celorlalte sisteme catalitice. Astfel la 25 °C conversia o-xilenului la cis-trans 1,2 dimetilciclohexan este de 37,62% , iar la 115°C este de 79,8 %. În ceea ce privește selectivitatea la izomerii cis și trans 1,2 dimetilciclohexan, este de remarcat faptul că izomerul cis se obține la concentrații mai mari decât izomerul trans pe tot domeniul de temperaturi studiat. Astfel că la 25 °C raportul cis/trans este 11,65, iar la 115°C acest raport este 10,26.




Fig. 11. Influența temperaturii asupra selectivității în izomerii cis (A) și trans (B) 1,2 dimetil-ciclohexan, la hidrogenarea o-xilenului pe catalizatorul 0,5%Ru/ZnH-ZSM-5/Al₂O₃

Concluzii

Au fost preparate și testate apte sisteme catalitice utilizând același suport de tip ZnH-ZSM-5/Al₂O₃. Reacțiile test au fost cele de hidrogenare a benzenului și o-xilenului la ciclohexan, respectiv izomerii cis și trans 1,2 dimetilciclohexan.

Catalizatorii monometalici de tip 1% Pd/ZnH-ZSM-5/Al₂O₃ și 1%Pt/ZnH-ZSM-5/Al₂O₃ prezintă o activitate slabă în reacția de hidrogenare a benzenului și o-xilenului. Conversia o-xilenului la această temperatură este de aproximativ trei ori mai mică decât în cazul benzenului.

Catalizatorul monometalic de tip 10%Ni/ZnH-ZSM-5/Al₂O₃ prezintă de asemenea performanțe slabe în reacția de hidrogenare a nucleului aromatic. Prin promovare cu 1,2% La se asigură o creștere semnificativă (de aproximativ trei ori) a conversiei atât în cazul benzenului cât și a o-xilenului.

Catalizatorii bimetalici pe bază de paladiu și platină nepromotați sau promotați cu lantan prezintă o activitate scăzută în reacția de hidrogenare a benzenului și o-xilenului la temperaturi joase, activitate care crește semnificativ la temperaturi mai mari de 150°C (conversii ale benzenului și o-xilenului de peste 90%).

O activitate ridicată, chiar la o temperatură scăzută, prezintă catalizatorul 0.5%Ru/ZnH-ZSM-5/Al₂O₃, atât la hidrogenarea benzenului cât și a o-xilenului. Astfel la temperatura de 60°C benzenul prezintă o conversie de 100%, iar o-xilenul la temperatura de 115°C prezintă o conversie de aproximativ 80%. Selectivitatea la izomerul cis 1,2 dimetilciclohexan este mult mai ridicată decât la izomerul trans 1,2 dimetilciclohexan în cazul catalizatorului 0.5%Ru/ZnH-ZSM-5/Al₂O₃, astfel încât raportul dintre izomerii cis și trans este de 5 ori mai mare decât în cazul celorlalte sisteme catalitice.

Bibliografie

1. KOH, C.A., NOONEY, R., Catalysis Letters, 47, 1997, p. 199
2. WANG, J., HUANG, L., Catalysis Letters, 55, 1998, p. 157
3. WANG, H., LI, W., Catalysis Letters, 100, 2005, p. 73
4. CAIRON, O., THOMAS, K., Applied Catalysis A: General, 238, 2003, p.167
5. MORALES, R., MELO, L., Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 228, 2005, p. 227
6. ZHANG, A.M., DONG, J.L., Catalysis Today, 93-95, 2004, p. 347
7. BOMBOS, DORIN, JUGĂNARU, TRAIAN, s.a. Brevet de invenție, 117154B1, 2001
8. POP, GRIGORE, JUGĂNARU, TRAIAN, s.a. Brevet de invenție, 110000B1, 1995

Intrat în redacție: 6.11.2006

