

Adsorbția amestecurilor de coloranți și substanțe tensioactive din soluții apoase pe cărbuni activi

TUDOR LUPA^aCU, MIHAI CIOBANU, NINA ȚIMBALIUC

Institutul de Chimie al A^aM, str. Academiei 3 . MD 2028.Republica Moldova

It was noticed that the adsorption in mixt systems is less than the additivity of individual adsorption of the components due to the substitution effect of molecules on surface. This is explained by the effect caused by the surfactant to enhance the interactions between the polar groups of the dye and the functionl groups existent on the adsorbant surface.

Keywords: adsorption, dyes, active carbons

Primele comunicări științifice referitoare la adsorbția substanțelor din amestecurile lor au fost relatate în lucrarea Freundlich și Masius [1] în care a fost formulată regula dezlocuirii (substituției). Această regulă constă în faptul că, ambii componenți din amestec se adsorb mai slab decât din soluții individuale, iar în cazul componentului ce se adsorbe mai bine din soluții individuale adsorbția este mai mare. Justețea acestor afirmații a fost confirmată în cazul adsorbției pe cărbuni activi a amestecurilor diferiților acizi: acetic-oxalic, acetic-clorhidric, clorhidric-oxalic [2].

Studiind adsorbția amestecurilor de acizi organici cu anilina, M. U. Iașevskaya și N. F. Ermolenco [3] au elucidat faptul că substituția reciprocă a componenților din amestec are loc doar în regiunea saturației, pe când la valori mici ale gradului de acoperire adsorbția componenților amestecului decurge în mod independent.

Adsorbția substanțelor organice din soluții individuale pe cărbuni activi este determinată de variația energiei libere diferențiale molare de adsorbție ($-\Delta F^0$). Valoarea acestui parametru determină într-o mare măsură comportamentul substanțelor organice în cazul adsorbției lor din amestecuri [4].

În cazul valorilor egale ale ΔF^0 , ambii componenți ai amestecului se adsorb în egală măsură. În cazul unor mici diferențe ale valorilor ΔF^0 , ambii componenți se substituie unul pe altul din faza de adsorbție. Asemenea exemple pot fi: adsorbția amestecurilor de p-cloranilină (1) și p-nitroanilină (2) ($-\Delta F_2^0 + \Delta F_1^0$) = 5,0 kJ/mol, p-cloranilină (1) și nitrobenzen (2) ($-\Delta F_2^0 + \Delta F_1^0$) = 3,7 kJ/mol, fenol (1) și anilină (2) ($-\Delta F_2^0 + \Delta F_1^0$) = 1,6 kJ/mol [5].

În literatură nu sunt deocamdată date referitoare la adsorbția amestecurilor de coloranți și substanțe tensioactive pe cărbuni activi, prin urmare este firesc studiul acestei probleme care prezintă un mare interes -

atât teoretic cât și practic - pentru elaborarea tehnologiilor de epurare a apelor reziduale ce conțin coloranți și substanțe tensioactive.

Partea experimentală

În lucrare s-a studiat adsorbția următorilor coloranți : direct purpuriu, roșu purpuriu, roșu congo și a substanței tensioactive dodecilsulfatul de sodiu (DDSNa), care are formula chimică $C_{12}H_{25}OSO_3Na$, din soluții individuale și din amestecurile lor pe cărbuni activi CAN și CAP.

Caracteristicile fizico-chimice și structurale ale cărbunilor activi CAN și CAP sunt prezentate în tabelul 1.

Izotermele de adsorbție au fost determinate prin contactarea aceleiași cantități de adsorbant cu diferite concentrații inițiale ale adsorbatului. Timpul de stabilire a echilibrului de adsorbție a fost de 15 zile. Concentrațiile de echilibru ale coloranților au fost determinate prin colorimetrie. Concentrațiile de echilibru ale substanței tensioactive ($C_{12}H_{25}OSO_3Na$) au fost determinate prin extracția în cloroform a complexului ce se formează în urma interacțiunii dodecilsulfatului de sodiu ($C_{12}H_{25}OSO_3Na$) cu albastru de metilen în soluții apoase [6]. Izotermele de adsorbție determinate astfel sunt reprezentate în figurile 1-5.

Rezultate și discuții

Din aceste date rezultă că atât coloranții studiați, cât și substanța tensioactivă studiată din amestec se adsorb mai puțin. Acest rezultat este în concordanță cu regula dezlocuirii. De reținut și faptul, că izotermele de adsorbție a dodecilsulfatului de sodiu au un salt la concentrații relativ mici de echilibru, ceea ce probabil este determinat de formarea hemimicelilor pe suprafața de contact a cărbunelui activ.

Tabelul 1

CARACTERISTICILE FIZICO-CHIMICE ȘI STRUCTURALE ALE CĂRBUNILOR ACTIVI CAN (CAS-16) ȘI CAP (CAS-23)

Tipul de cărbune	V_s , cm ³ /g	W_{01} , cm ³ /g	W_{02} , cm ³ /g	E_{01} , kJ/mol	E_{02} , kJ/mol	X_1 , (nm)	X_2 , (nm)	S_{geom} , m ² /g	V_{me} , cm ³ /g	S_{me} , m ² /g	V_{ma} , cm ³ /g
CAP (CAS-23)	0,45	0,37	-	20,6	-	0,49	-	755	0,08	54	0,60
CAN (CAS-16)	0,542	0,47	-	12,84	-	0,37	-	1270	0,06	51	-

* email: tlupascu@mail.md





Fig.1a. Izoterme de adsorbție: a) colorantul direct-purpuriu pe cărbunele activ CAN din soluții individuale (■) și din amestecurile acestuia cu DDSNa în raport molar 2:1 (●), 1:1 (▲); b) DDSNa pe cărbunele activ CAN din soluție individuală (■) și din amestecurile acestuia cu colorantul direct-purpuriu în raport molar (colorant la DDSNa) 1:1 (●), 2:1 (▲).




Fig.2a. Izotermele de adsorbție a colorantului roșu-purpuriu pe cărbunele activ CAN din soluție individuală (■) și din amestecurile acestuia cu DDSNa în raport molar 2:1 (●), 1:1 (▲)




Fig.2b. Izotermele de adsorbție a DDSNa pe cărbunele activ CAN din soluție individuală (■) și din amestecurile acestuia cu colorantul roșu-purpuriu în raport molar (colorant la DDSNa) 1:1 (▲), 2:1 (●)




Fig.3a. Izotermele de adsorbție a colorantului congo-roșu pe cărbunele activ CAN din soluție individuală (■) și din amestecurile acestuia cu DDSNa în raport molar 2:1 (●), 1:1 (▲)




Fig.3 b. Izotermele de adsorbție a DDSNa pe cărbunele activ CAN din soluție individuală (■) și din amestecurile acestuia cu colorantul congo-roșu în raport molar (colorant la DDSNa) 1:1 (●), 2:1 (▲)

Pentru izotermele de adsorbție ale sistemului colorant direct purpuriu - $C_{12}H_{25}OSO_3Na$ pe cărbunele activ CAN (CAS-16) au fost calculate valorile adsorbției totale raportată la suma adsorbției componentelor:

$$q = \frac{a_1 + a_2}{a_1^0 + a_2^0} \quad (1)$$

(în care indexul „o” se referă la adsorbția din soluții individuale) pentru amestecul de adsorbanți (1:1) la diferite valori ale gradului de umplere a volumului de adsorbție $\Theta_{1,2}$. Gradul de umplere a volumului de adsorbție $\Theta_{1,2}$ a fost determinat din relația:




Fig. 4a. Izotermele de adsorbție a colorantului roșu-purpuriu pe cărbunele activ CAP din soluție individuală (■) și din amestecurile acestuia cu DDSNa în raport molar 2:1 (●), 1:1 (▲).




Fig. 4b. Izotermele de adsorbție a DDSNa pe cărbunele activ CAP din soluție individuală (■) și din amestecurile acestuia cu colorantul roșu-purpuriu în raport molar (colorant la DDSNa) 1:1 (●), 2:1 (▲).




Fig. 5a. Izotermele de adsorbție a colorantului congo-roșu pe cărbunele activ CAP din soluție individuală (■) și din amestecurile acestuia cu DDSNa în raport molar 2:1 (●), 1:1 (▲).




Fig. 5b. Izotermele de adsorbție a DDSNa pe cărbunele activ CAP din soluție individuală (■) și din amestecurile acestuia cu colorantul congo-roșu în raport molar (colorant la DDSNa) 1:1 (●), 2:1 (▲).




Fig. 6. Dependența $(a_1+a_2)/(a_1^0+a_2^0)$ de $\Theta_{1,2}$ pentru sistemul direct purpuriu - dodecilsulfat de sodiu.

$$\Theta_{1,2} = \frac{a_1 v_1^* + a_2 v_2^*}{v_a} \quad (2)$$

în care a_1 și a_2 sunt valorile adsorbției pentru colorant și substanța tensioactivă (mmol/g) (direct purpuriu, $C_{12}H_{25}OSO_3Na$), respectiv v_1^* și v_2^* sunt volumele molare ale colorantului direct purpuriu și a substanței tensioactive




Fig. 7. Dependența a_2/a_2^0 de $\Theta_{1,2}$ pentru sistemul roșu purpuriu-dodecilsulfat de sodiu.

($C_{12}H_{25}OSO_3Na$) care sunt egale respectiv cu: $v_1^*=0,368$ $cm^3/mmol$, $v_2^*=0,257$ $cm^3/mmol$, v_a - volumul specific al spațiului de adsorbție (pentru cărbunele activ CAP (CAS-23) el este egal cu 0,45 cm^3/g). Dependența $(a_1+a_2)/(a_1^0+a_2^0)$ de $\Theta_{1,2}$ este prezentată în figura 6. Din această figură reiese că valoarea adsorbției totale se micșorează odată cu creșterea gradului de umplere a volumului de



Schema 1




Fig.8 Schema procesului de interacțiune a moleculelor adsorbatului pe suprafața cărbunelui activ

adsorbție până la anumite valori, după care această dependență este o linie dreaptă paralelă axei $\Theta_{1,2}$, așa cum a fost obținută pentru amestecurile de *p*-nitroanilină și fenol, *p*-nitronilină și anilină, *p*-nitroanilină și *p*-cloranilină [5] la valori mai mari ale lui $\Theta_{1,2}$.

Nu se obține o linie dreaptă paralelă axei $\Theta_{1,2}$ nici în cazul dependenței a_2/a_1 de $\Theta_{1,2}$ (fig.7).

Aceste rezultate pot fi explicate, în opinia noastră, prin formarea hemimicelilor $C_{12}H_{25}OSO_3Na$ pe suprafața de contact a cărbunelui activ. Procesul, de regulă, are loc la concentrații foarte mici de echilibru prin intermediul grupelor funcționale de pe suprafața cărbunelui activ. De reținut că în structura coloranților sunt grupe polare ($-SO_3Na$, $-OH$, $-NH_2$), capabile de a forma legături de hidrogen cu grupele funcționale ale cărbunelui activ. Aceste interacțiuni pot avea influență asupra procesului de adsorbție și anume - o creștere a acesteia. Procesul de interacțiune a moleculelor de adsorbat pe suprafața adsorbantului poate fi redat prin schema 1 (fig.8).

Concluzii

S-a constatat că la concentrații foarte mici de echilibru a dodecilsulfatului de sodiu, prin rolul pe care îl joacă

grupele funcționale de pe suprafața de contact a cărbunelui activ, pe suprafața adsorbantului se formează hemimicel.

S-a stabilit că dodecilsulfatul de sodiu favorizează interacțiunea dintre grupele polare din structura colorantului direct-purpuriu ($-SO_3Na$, $-OH$, $-NH_2$) capabile de a forma legături de hidrogen cu grupele funcționale de pe suprafața cărbunelui activ.

Bibliografie

1. FREUNDLICH, H., MASIU, M. VAN BEMMELEN, F., 88, 1910, Chem. Z. bl., 1911, 1, 1943
2. DIN - IN - GU, FU - In. Scientis Sinica, 1957, p. 6.1.
3. IAPÉVSKAIA M., U., ERMOLÉNCU, N. F., Sorbția din soluții pe polimeri și cărbuni activi. Minsk. Editura Universității Bielorusse. 1961.15.
4. KOGANOVSKI, A.M, LEVCENKO, T.M, KIRICENKO, B.A., Adsorbția substanțelor dizolvate. Kiev. Naucova Dumca. 1977., p. 224
5. KOGANOVSKI, A.M, KLIMENKO, N.A., LEVCENKO, T.M., RODA I., G., Adsorbția substanțelor organice din apă. Leningrad. Chimia. 1990, p. 256
6. LURIE, I.U., I.U., Metodele unificate de analiză a apelor. Moscova. Chimia. 1973, p. 376

Întrât în redacție: 11.09.2006

8. ÎÎÏÊ V.Ă., ÎRLOV D.S. Vădelenie văsocooci°cennăh preparatov guminovăh kislot y mineralino-organiceskih soedinenii iz pocv metodom ih drobnogo osajdenia iz °celocnăh suspenzii. Dep. Îild. NIINTI, N 68, 1979

9. FOTESCU E., SANDU M., MAFTULEAC A., ROPOT V. Rezumatele celei a 25-a sesiune naşionala de chimie, 6-8 octombrie 1999, Călimăne°ti - Căciulata (Vâlcea), România, p. 427

10. NAÊÂÎÎÏ K. IK spectră y spectră ÊR neorganiceskih y coordinaşionnăh soedinenii. Î: Îir, 1991

11. PIMENTEL J., ÎĂÊ-ÊÂLLAN Î. Vodorodnaia sviazi. Î: Îir, 1964

12. TAN K.N., McCREERY R.A. Proc. Intern. Clay Conf. (Mexico City, July, 1975), Illions: Appl. Publ. Ltd. Wilmette, 1975, p. 629

13. KODAMA H., SCHNITZER M. Soil Sci., **106**, No. 1, 1968, p. 73

14. INDRICIAN L.L., ÊÎNDRASI P.S., ÒÎÏÊ G.Ò., RUSSU V.I., ROPOT V.Î., BÎLOTIN Î.Ă. Recomendaşii na primenenie bentonovăh glin ÎSSR dlia ocistki prorodnăh vod. Utverjdenă Îinisterstvom jili°cno-communalinogo hoziaistva ÎSSR. Êishinev: °tiinşa, 1986

Intrat în redacşie: 24.11.2006

