

Contribuții la îmbunătățirea performanțelor pilelor de combustie directă cu metanol

NARCIS DUȚEANU^{1*}, KEITH SCOTT², NICOLAE VASZILCSIN¹, ANDREA KELLENBERGER¹

¹Universitatea "Politehnica" din Timișoara, Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului, Piața Victoriei 2, 300006 Timișoara, România


²Newcastle University, Electrochemical and Materials Processing Centre, Calremont Road, NE1 7RU, Newcastle upon Tyne, UK

Experimental results obtained with a direct methanol fuel cell are presented. Cell catalyst loading of 1 mg cm⁻² has been used both for anode (Pt-Ru/C) and cathode (Pt/C). The increasing of performance has been realized by the optimisation of the operating parameters: temperature and oxidant nature (air or oxygen). The Nafion 117 addition in catalyst layer had a favourable effect upon fuel cell performance. Maximum power density of over 130 mW cm⁻² has been achieved at 100°C with oxygen as oxidant. Also, the methanol crossover has been studied.


Keywords: fuel cell, direct methanol fuel cell, proton exchange membrane

Cererea mare de energie din ultimele decenii a afectat planeta și implicit viața oamenilor, fiind în același timp responsabilă de recente modificări climatice. Adăugând la acestea creșterea continuă a prețului combustibililor fosili, apare evidentă necesitatea introducerii de noi surse de putere cu randament ridicat și mai puțin poluante [1-3]. În aceste condiții, pilele de combustie echipate cu electrolit polimer solid de tipul PEMFC (Proton Exchange Membrane Fuel Cells) reprezintă o alternativă viabilă la sursele de putere clasice. Este cunoscut că utilizarea hidrogenului în pile de combustie ridică numeroase probleme de natură tehnică, fiind preferată utilizarea unui combustibil lichid. Pila de combustie directă cu metanol (Direct Methanol Fuel Cell - DMFC) este o variantă preferată pentru înlocuirea actualelor surse de putere, în special a surselor de putere mobile, datorită numeroaselor avantaje pe care le prezintă [4-7]. Folosirea directă a metanolului, fără a fi nevoie de un sistem de reformare, conduce la simplificarea construcției pilelor, la un design compact și în același timp la ușurința în exploatare [8]. Un alt avantaj al pilei metanol / O₂ este reprezentat de faptul că operează la temperaturi relativ scăzute, cu o tensiune electromotoare de 1,21 V, comparabilă cu 1,24 V a pilei H₂ / O₂ [9].


În cazul DMFC, metanolul este oxidat la anod la potențialul $E_a = -0,02$ V, conform reacției:



În urma procesului de electrod, la anod sunt generați protoni, care sunt transportați prin electrolitul polimer solid până la nivelul catodului, unde sunt implicați în procesul de reducere a oxigenului:



Pinând cont de cele două reacții parțiale, în cazul în care considerăm că produșii finali sunt CO₂ și H₂O, reacția globală este:



Atingerea performanțelor maxime este împiedicată de câțiva factori limitativi, cei mai importanți fiind: activitatea electrocatalitică pentru reacția de electrooxidare a

metanolului, managementul gazelor la nivelul anodului, difuzia metanolului prin membrană [10]. Cercetările experimentale din ultima perioadă au evidențiat faptul că pentru procesul de electrooxidare a metanolului aliajul Pt-Ru prezintă cea mai bună activitate catalitică (la o încărcare a pulberii metalice de circa 2 mg cm⁻²), dar costul acestuia este ridicat [11]. Încercările de înlocuire a metalelor nobile cu nichel în pilele de combustie cu metanol au întâmpinat două obstacole majore: nichelul nu este stabil în mediu acid, iar în mediu bazic reacția de oxidare a metanolului decurge cu obținerea carbonatului, ceea ce implică operații anevoioase de îndepărtare a acestuia [12].

Scopul lucrării de față este prezentarea rezultatelor obținute în experimentarea unei pile de combustie directă cu metanol cu încărcare redusă de catalizator Pt-Ru/C - anod și Pt/C - catod (1g cm⁻²), cu îmbunătățirea performanțelor prin optimizarea parametrilor de operare.

Partea experimentală

Componenta esențială a pilei DMFC este reprezentată de ansamblul electrozi/membrană (MEA), format din cei doi electrozi aflați în contact direct cu electrolitul polimer solid. Pentru construcția MEA electrozii sunt de tip gaz difuzivi, pe suprafața cărora a fost depus stratul de catalizator. S-au folosit electrozi gaz difuzivi cu suprafața activă de 9 cm², confecționați din folie de carbon (carbon paper TGPH-090, firma Toray) impermeabilizată cu politetrafluoretilenă (PTFE), cu grosimea de 0,26 mm și o densitate de 0,49 g cm⁻³. Straturile gaz difuzive au fost caracterizate prin microscopie electronică de baleiaj, utilizând echipamentul JEOL 5300. Pe suprafața electrozilor gaz difuzivi, au fost aplicate straturile catalitice, cu încărcătura de 1 mg cm⁻² (considerând suprafața geometrică). Suspensia catalitică utilizată este obținută prin ultrasonarea cantității necesare de catalizator (pulbere metalică), soluție 5% Nafion 117 (DuPont - USA) și acetonă, timp de 30 minute. În vederea formării stratului catalitic, suprafața electrodului gaz difuziv a fost menținută la temperatura de 70°C, pentru evaporarea rapidă a solventului. Stratul catalitic astfel realizat a fost caracterizat prin microscopie electronică de transmisie (JEOL 3010).

În calitate de electrolit polimer solid a fost folosită o membrană schimbătoare de cationi, tip N117 (DuPont). Membrana a fost în prealabil pretratată pentru îndepărtarea

* e-mail: narcis.duteanu@chim.upt.ro




Fig. 1. Pila de combustie pregătită pentru testare: 1-ansamblu electrozi/membrană (MEA); 2-plăci izolatoare din PTFE; 3-colector de curent din grafit; 4-rezistență de încălzire; 5-placă de strângere din oțel

posibilelor resturi de substanțe organice, cât și pentru trecerea în formă H^+ . În tabelul 1 sunt prezentate caracteristicile membranei folosite.

Ansamblul MEA a fost preparat prin presarea la cald a celor doi electrozi și a membranei, la o temperatură între 120 și 140°C și o presiune de 50 kg cm^{-2} , prin utilizarea unei prese Power Team USA. Trebuie precizat faptul că în acest caz se lucrează la temperatura de tranziție vitrosă pentru Nafion 117 [13], ceea ce are ca efect o aderență foarte bună. După obținere, ansamblul electrozi/membrană MEA a fost montat în pila de combustie și, înainte de începerea determinărilor experimentale, a fost condiționat în vederea rehidratării membranei schimbătoare de ioni.

În figura 1 sunt prezentate elementele componente ale pilei de combustie utilizată în testele de laborator. Instalația de testare este de concepție proprie (Newcastle upon Tyne University, Electrochemical and Materials Processing Centre), prevăzută cu potențiostat/galvanostat.

Pentru trasarea curbilor de polarizare anodice s-a folosit ca electrod de referință electrodul intern de hidrogen, conform tehnicii puse la punct de către Thomas s.a.[14]. Acest tip de electrod este echivalentul electrodului normal de hidrogen utilizat în determinările electrochimice, constând în trecerea unui curent de hidrogen la catod, astfel încât, la nivelul centrilor activi, aliajul Pt-Ru să fie în contact cu hidrogenul gazos și cu protonii care asigură conducția ionică în polymerul electrolit solid. Utilizarea electrodului intern de hidrogen permite evaluarea performanțelor ansamblului anod-polymer electrolit solid, fără ca determinările să fie afectate de erori mari. Polarizarea anodului a fost realizată în regim galvanostatic, în domeniul 0-700 mV față de electrodul intern de hidrogen. Tot în regim galvanostatic au fost trasate și curbele de polarizare globale (pentru ansamblul pilei de combustie); curbele de polarizare catodice au fost obținute indirect, din curbilor de polarizare globale și cele anodice.

De asemenea, a fost determinată cantitatea de metanol care difuzează prin electrolitul polymer din zona anodică în cea catodică. În acest scop, s-a folosit o procedură pusă la punct de către Ren s.a. [15], utilizată și în cercetările din cadrul laboratoarelor Los Alamos [14]. În vederea determinării cantității de metanol care traversează membrana, sunt asigurate condiții astfel încât la catodul pilei de combustie, prin inversarea polarității, să se desfășoare exclusiv procesul de electrooxidare a metanolului. În același timp, la catodul pilei este alimentat azot umidificat la diferite presiuni și debite, cu scopul de a simula efectul prezenței oxidantului la catod, efectul presiunii gazului asupra membranei, cât și eliminării apei și, respectiv, a urmelor de metanol de la nivelul catodului. Pentru electrooxidarea completă a metanolului a fost

necesară aplicarea la electrozi a unei tensiuni de aproximativ 1 V.

Rezultate și discuții

Intensificarea proceselor de electrod la generarea energiei electrice poate fi realizată prin extinderea zonei de reacție în interiorul stratului catalitic. În acest scop, în interiorul stratului catalitic se introduc fibre de membrană schimbătoare de protoni N117, pentru a prelua protonii produși în procesul de electroxidare a metanolului, care sunt transportați de la stratul catalitic anodic la stratul catalitic catodic. În figura 2 este prezentată schematic structura unui electrod gaz difuziv, prin care se explică necesitatea prezenței membranei N117 în componența stratului catalitic; fibrele de membrană preiau protonii din zona de reacție, care sunt apoi transportați prin membrană spre stratul catodic.






Fig.2. Detaliu al electrodului gaz difuziv, explicând necesitatea prezenței fibrelor de Nafion 117 în stratul catalitic: 1-colector de curent; 2-strat microporos. 3-strat catalitic; 4-particula de catalizator; 5-fibră de Nafion 117; 6-membrană schimbătoare de ioni (Nafion 117)

În figura 3 sunt prezentate micrografiile obținute în cazul foliei de carbon Toray 90. Din analiza acestor imagini se poate observa că electrozii gaz difuzivi au o structură neomogenă, la rezoluții suficient de mari constatându-se că porozitatea este ridicată, iar pe suprafață sunt prezente pelicule de PTFE. Utilizarea acestei structuri cu porozitate ridicată în construcția electrozilor gaz difuzivi are efecte benefice asupra performanțelor pililor de combustie, chiar în condițiile reducerii cantității de catalizator în straturile catalitice.

De menționat că numeroase studii experimentale din decursul ultimilor ani au relevat faptul că o importanță



A



B

Fig.3. Micrografii SEM obținute pentru folia de carbon Toray 90; mărire: A -200 ×; B - 500 ×

deosebită o au dimensiunile particulelor de catalizator. Din analiza micrografiei TEM prezentată în figura 4 se poate constata că particulele sferice de catalizator sunt distribuite uniform pe suprafața suportului de carbon, ceea ce echivalează cu o creștere a suprafeței active a stratului catalitic.




Fig. 4. Micrografie TEM pentru catalizatorul Pt/C; mărire 500 ×

Datorită modului de obținere a ansamblului MEA, electrolitul polymer solid utilizat se află într-o stare avansată de deshidratare, cu o rezistență electrică foarte mare, necesitând rehidratare înainte de începerea testelor. Gradul de hidratare a membranei poate fi apreciat prin cantitatea de metanol care difuzează din spațiul anodic în spațiul catodic în unitatea de timp. Aceasta crește cu creșterea timpului de hidratare, tinzând către o valoare constantă la timpi mari de hidratare. În figura 5 este reprezentată grafic dependența dintre cantitatea de metanol care difuzează din compartimentul anodic și timpul de condiționare a pilei de combustie.




Fig.5. Dependența flux de metanol difuzat -timp de condiționare (rehidratare), la temperatura de 90°C

În figura 6 sunt prezentate curbele de polarizare anodice și catodice (j – densitate de curent, E - potențial de electrod față de electrodul intern de hidrogen) înregistrate la temperaturi cuprinse între 60 °i 100°C. Din analiza curbelor prezentate se constată influența puternică pe care o are temperatura asupra proceselor anodice. La temperaturi scăzute există tendința apariției unui curent limită, datorită faptului că viteza procesului anodic global este controlată de difuzia metanolului spre centrii activi. La temperaturi mai ridicate se îmbunătățește atât difuzia metanolului, cât și activitatea catalitică pentru reacția de oxidare a metanolului, ceea ce are ca efect reducerea sensibilă a polarizării anodului. Totodată, se constată că procesul catodic este mai puțin influențat de temperatură.




Fig.6. Curbele de polarizare anodice și catodice obținute pentru diferite temperaturi

Influența temperaturii de lucru asupra tensiunii electromotoare (E) a pilei de combustie este pusă în evidență de curbele de polarizare globale. Acestea au fost înregistrate pentru pila de combustie alimentată cu aer, respectiv cu oxigen, ca oxidant. Pe baza acestor curbe au fost calculate densitățile de putere (P) corespunzătoare funcționării pilei de combustie în cele două situații (fig. 7 și 8).

Analizând figura 7, se poate constata că, în cazul pilei de combustie metanol/aer, la mărirea temperaturii de la 60°C la 100°C se produce o creștere a tensiunii electromotoare de la circa 0,35 V la 0,5 V (la o densitate de curent de 100 mA cm⁻²). Aceasta echivalează cu o creștere a densității de putere debitate de către pila de combustie studiată; în acest caz, maximul puterii crește de la 43,3 mW cm⁻² la 101,1 mW cm⁻². O comportare asemănătoare a fost observată în cazul pilei metanol/oxigen. Comparând curbele din figurile 7 și 8 se poate spune că, indiferent de temperatura de lucru, utilizarea oxigenului ca oxidant conduce la o îmbunătățire semnificativă a performanțelor pilelor de combustie.




Fig.7. Curbele de polarizare globale și densitățile de putere obținute pentru pila metanol/aer




Fig.8. Curbele de polarizare globale și densitățile de putere obținute pentru pila metanol/oxigen

Tabelul 1

CARACTERISTICILE MEMBRANEI NAFION 117-DU PONT

Materialul din care este confecționată	Polimer perfluorosulfonic
Gruparea activă	ionul H^+
Grosimea [μm]	183
Conductanța ($S\ cm^{-2}$)	min 0,10
Aciditatea disponibilă ($mval\ g^{-1}$)	min 90
Temperatura maximă de lucru ($^{\circ}C$)	140
pH-ul de lucru	0 – 11

Simultan cu îmbunătățirea performanțelor pilei de combustie, la mărirea temperaturii crește și fluxul de metanol transportat prin membrană în spațiul catodic, unde acesta este oxidat. Dependența dintre cantitatea de metanol care traversează membrana și temperatura de lucru a pilei de combustie este redată de figura 9.

Practic, prin mărirea temperaturii de la $60^{\circ}C$ la $100^{\circ}C$ fluxul de metanol care traversează membrana crește de la $3,68\ \mu mol\ s^{-1}\ cm^{-2}$ la $7,52\ \mu mol\ s^{-1}\ cm^{-2}$ (creștere de peste 100%). Prezența metanolului în spațiul catodic conduce însă la o limitare a performanțelor pilei de combustie, datorită apariției potențialului mixt, la care metanolul este oxidat.

În tabelul 2 sunt prezentate performanțele pilei de combustie (densitate de putere maximă) funcție de




Fig.9. Dependența de temperatură a fluxului de metanol care traversează membrana

Tabelul 2

CREȘTEREA DENSITĂȚILOR MAXIME DE PUTERE CU TEMPERATURA PENTRU PILELE METANOL / AER și METANOL / O_2

Temperatura	Creșterea performanței pilei metanol/aer (%)	Creșterea performanței pilei metanol/oxigen (%)
$60^{\circ}C$	referință	referință
$70^{\circ}C$	26,0	37,0
$80^{\circ}C$	57,2	79,6
$90^{\circ}C$	97,0	121,1
$100^{\circ}C$	132,9	133,2

temperatură pentru cele două pile de combustie studiate (metanol/aer și metanol/ O_2), considerând ca referință puterea maximă obținută pentru pilele de combustie care funcționează la temperatura de $60^{\circ}C$.

Se poate afirma că, indiferent de tipul oxidantului folosit, mărirea temperaturii de lucru are ca efect creșterea performanțelor debitate de către pila de combustie.

Concluzii

Datele obținute relevă faptul că performanțele pilei de combustie de tip PEMFC cu membrana Nafion N117 și catalizator Pt-Ru/C $1\ mg\ cm^{-2}$, experimentată în această lucrare, sunt influențate puternic de temperatura de lucru și de natura oxidantului folosit. Creșterea temperaturii de la $60^{\circ}C$ la $100^{\circ}C$ are o influență complexă asupra funcționării pilelor studiate; se produce o creștere a activității straturilor catalitice anodice, cuplată cu o intensificare a proceselor de transport, în timp ce procesele catodice sunt mai puțin influențate de temperatură. Simultan cu creșterea temperaturii se mărește însă și cantitatea de metanol care difuzează în spațiul catodic, unde este oxidat, ceea ce limitează performanțele pilelor de combustie. Rezultatele obținute cu ansamblul MEA de concepție proprie, cu o încărcare de catalizator de $1\ mg\ cm^{-2}$, sunt comparabile cu cele obținute de alți autori la încărcări de catalizator mai mari [16-19].

Utilizarea oxigenului ca oxidant conduce la îmbunătățirea performanțelor pilei de combustie

comparativ cu pila metanol/aer. Astfel, indiferent de temperatura de lucru, se poate constata că pentru pila metanol/oxigen, densitatea maximă de putere crește cu 33-55%, comparativ cu pila metanol/aer.

Bibliografie

1. WILLIAMS, M.C. (editor), Fuel Cell Handbook, EG&G Technical Services, Inc. Science Applications Int. Corp., 2002
2. DILLON, R., SRINIVASAN, S., ARICÒ, A.S., ANTONUCCI, V., J. Power Sources, **112**, 2004, p. 127
3. SCHULTZ, T., SUNDMACHER, K., Chem. Eng. Technol., **24**, 2001, p. 1223
4. VASZILCSIN, N., KELLENBERGER, A., NEMES, M., DUTEANU, N., DAN, M.L., Chem.Bull.Politeh. Univ.Timisoara. **49**, 2004, p. 66
5. NAKAGAWA, N., XIU, Y., J. Power Sources, **118**, 2003, p. 248
6. LIU, J.H., JEON, M.K., CHOI, W.C., WOO, S.I., J. Power Sources, **137**, 2004, p. 222
7. GE, J., LIU, H., J. Power Sources, **142**, 2005, p. 56
8. LIU, H., SONG, C., ZHANG, L., ZHANG, J., WANG, H., WILKINSON, D.P., J. Power Sources, **155**, 2006, p. 95
9. ALLEN, R.G., KIM, C., YANG, L.X., SCOTT, K., ROY, S., J. Power Sources, **143**, 2005, p. 142
10. OEDEGAARD, A., J. Power Sources, **157**, 2006, p. 244
11. JIANG, J., KUCERNAK, A., J. Electroanal. Chem., **576**, 2003, p. 223
12. KELLENBERGER, A., VASZILCSIN, N., Rev.Chim.(București), **56**, nr. 7, 2005, p.712.
13. JACKSON, C.L., Performance and Optimisation of the DMFC, PhD thesis, School of Chem. Eng. Adv. Materials, University of Newcastle upon Tyne, 2006
14. THOMAS, S.C., REN, X., GOTTESFELD, S., ZELENAY, P., Electrochim. Acta, **47**, 2002, p. 3741
15. REN, X., ZAWODZINSKI, T.A., URIBE, F., DAI, H., GOTTESFELD, S., in: Proton Conducting Membrane Fuel Cells, S. GOTTESFELD, G. HALPERT, A.R. LANDGREBE (Eds), The Electrochemical Society Proc. Series, Pennington, NJ, 1995, p. 284
16. SHUKLA, A.K., CHRISTENSEN, P.A., HAMNETT, M A., HOGHART, M.P., J. Power Sources, **55**, 1995 p. 87
17. LIM, C., WANG, C.Y., J. Power Sources, **113**, 2003, p. 145
18. NAKAGAWA, N., XIU, Y., J. Power Sources, **118**, 2003, p. 248
19. LU, G.Q., WANG, C.Y., J. Power Sources, **134**, 2004, p. 33

Intrat în redacție: 11.04.2007

