

Studii privind protecția coloranților cationici derivați de la sistemul heterociclic 2-aminotiazolo[4,5-f]indazol folosind absorbantul de UV 2-(2'-hidroxi-5'-metil-3'-sulfofenil)-benzotriazol

CRISTIANA RĂDULESCU*, LAUR MANEA, ANA-MARIA HOSSU, ELENA IRINA MOATER, CORNELIU TĂRABĂ* ANU-MIHĂILĂ

¹Universitatea "Valahia" din Târgoviște, Facultatea de Științe și Arte, B-dul Unirii, Nr. 18-22, 130082, Târgoviște, România

This paper presents some studies concerning the protection of blue cationic dyes derivatives of compact condensed system 2-aminothiazolo[4,5-f]indazole. These dyes were obtained by synthesis and their tinctorial properties, especially the light resistance of cationic dyes were analyzed. For the improving of these properties 2-(2'-hidroxi-5'-metil-3'-sulfofenil)-benzotriazole, UV absorbent was used. The experimental researches, UV-VIS spectroscopy demonstrated the fact that by application of 2-(2'-hidroxi-5'-metil-3'-sulfofenil)-benzotriazole UV protector on the dyed material with blue cationic dyes, the their UV resistance was categorically improved.

Keywords: cationic dye, 2-(2'-hidroxi-5'-metil-3'-sulfofenil)-benzotriazole, tinctorial properties, UV-VIS spectroscopy

Literatura de specialitate [1-4] evidențiază faptul că pentru a mări rezistența coloranților la acțiunea radiațiilor UV, se pot folosi o serie de compuși organici special sintetizați în acest scop, comercializați sub diverse denumiri (Tinuvin P, Tinuvin 8 SPT produse ale firmei Ciba-Geigy, Rayosan C sau CO produse ale firmei Clariant, antioxidanți Eastman RMB etc), numiți agenți de protecție împotriva radiațiilor UV sau absorbanți de UV.

În general, culoarea compușilor sintetizați are o importanță hotărâtoare, deoarece rezistența slabă la lumină o prezintă în primul rând materialele vopsite în nuanțe pastel. Din această cauză, pe aceste suporturi nu se pot aplica alți compuși colorați, care ar duce la modificarea nuanței lor [5,6].

Pentru a proteja efectiv materialele vopsite și nevopsite, și implicit coloranții aplicați pe aceste materiale, absorbantul de UV trebuie să îndeplinească următoarele condiții [2-4]: să absoarbă în UV apropiat și îndepărtat; să confere o stabilitate ridicată a gradului de alb; să îmbunătățească rezistența la lumină a coloranților și să împiedice sau să întârzie fotodegradarea suportului colorat; să prezinte un efect de lungă durată; să fie stabili la lumină și la căldură; să nu schimbe calitățile fizico-chimice ale materialelor; să fie solubili în apă, să fie compatibili cu auxiliarii chimici utilizați la vopsire sau finisare ulterioară; să fie lipsiți de toxicitate; să aibă o distribuție uniformă pe/sau în material.

Scopul acestui studiu este pe de o parte de a îmbunătăți performanțele tinctoriale ale coloranților cationici derivați de la sistemul heterociclic compact condensat 2-aminotiazolo[4,5-f]indazol [7, 8], obținuți prin sinteză, dar și de a găsi noi alternative de fotostabilizare a materialelor textile vopsite cu coloranți cationici albaștri, prin aplicarea absorbantilor de UV.

Partea experimentală

Materiale utilizate

Fibre poliacrilonitrilice, tip Melana, de 2,5 den, tratate în prealabil cu substanțe superficiale active (produse

neionogene) în scopul îmbunătățirii calității fibrei (randamentul la prelucrare, încărcarea electrostatică, comportarea la murdărire - rețenția de umiditate, comportarea la vopsire).

Fibrele Melana au fost spălate cu amestec de surfactanți (anionic - 30% alchilsulfonat de sodiu ca dodecilbenzen-sulfonat de sodiu sau alchil benzensulfonat liniar și neionic - 70% acid gras etoxilat) la 60°C, timp de 1/2 oră; după spălare fibrele se clătesc cu apă caldă, (50-60°C), apoi cu apă rece, de două sau de trei ori, iar în final se storc și se usucă la 60°C. Operația asigură eliminarea substanțelor existente în fire din procesul de preparare a acestora, dar și a murdăriei de pe materialul crud.

Selectarea coloranților cationici în vederea aplicării lor pe fibre s-a efectuat ținând cont de următoarele criterii [9-11]: afinitatea față de fibra textilă; culoarea colorantului; stabilitatea în timp a coloranților sintetizați. Testele preliminare au arătat că afinitate convenabilă față de fibra textilă prezintă coloranții derivați de la sistemul compact condensat 2-aminotiazolo[4,5-f]indazol prezentați în tabelul 1. Acești coloranți cationici au fost sintetizați și caracterizați de autori în articole publicate anterior [12].

Pregătirea coloranților cationici s-a realizat prin prepararea unor soluții apoase 1% și 2% din fiecare colorant cationic albastru (compuși 1 – 9).



















De asemenea, s-au pregătit substanțele auxiliare necesare procesului de vopsire: soluție 2% acid acetic 80%; soluție 10% Na₂SO₄ calcat; agent de retardare pentru uniformizarea vopsirii: sare cuaternară de amoniu cu catene C₁₂-C₁₄.

Vopsirea fibrelor Melana cu coloranți cationici

În reactorul de vopsire se introduce soluția de colorant cationic albastru 1% sau 2% (procedul a fost același pentru coloranții 1 – 9), acidul acetic 2% (se verifică pH-ul acid ~3,5-4,5 al băii de vopsire), sulfatul de sodiu calcat, soluție 10%; se adaugă apă caldă, de 60°C, până la completarea flotei (raportul de flotă 1:40), apoi se introduc fibrele Melana, spălate, în prealabil cu apă caldă (60°C) și,

* Tel.: 0729851455

Tabelul 1
COLORANȚII CATIONICI ALBAȚRI DERIVAȚI DE LA SISTEMUL HETEROCICLIC COMPACT CONDENSAT 2-AMINOTIAZOLO[4,5,f]INDAZOLO OBȚINUȚI PRIN SINTEZĂ [12]

Nr.	Componenta de cuplare	Colorant cationic	Culoare $\lambda_{\max}$ [nm]
1			Albastru-deschis 593 nm
2			Albastru 596 nm
3			Albastru 589 nm
4			Albastru-violet 591 nm
5			Albastru 592 nm
6			Albastru-închis 598 nm
7			Albastru-închis 603 nm
8			Albastru 600 nm
9			Albastru-închis 604 nm

de asemenea, se introduce agentul de retardare. Temperatura băii de vopsire se ridică în 30 min la 70°C, apoi în alte 30 min până la ~100°C, cu o viteză de un grad/min. După vopsire se lasă flota de vopsire să se răcească la temperatura de 60°C, se scot fibrele și se clătesc în porțiuni cu apă caldă (50-60°C) de câteva ori și cu apă rece (20°C). Ultima apă de spălare trebuie să fie incoloră; materialul se stoarce și apoi se usucă la temperatura camerei.

Aplicarea agentului protector de UV

Agenții protectori de UV sunt compuși chimici care absorb radiațiile UV împiedicând sau întârziind degradarea substraturilor pe care sunt aplicați.


Pentru fotostabilizarea fibrelor poliacrilonitrilice tip Melană și pentru îmbunătățirea performanțelor tinctoriale ale coloranților cationici **1 - 9** aplicați pe fibră s-a ales un agent protector de UV din clasa benzotriazolilor alchil-fenil sulfonici, produs al firmei Ciba-Geigy, cu structura și proprietățile prezentate în tabelul 2, ținând cont de următoarele criterii: culoarea absorbantului de UV; variația

absorbției reziduale în funcție de concentrația compusului (s-a considerat că poziția maximului de absorbție, trebuie să se situeze conform literaturii între 220-340 nm, domeniu în care degradarea este maximă); stabilitatea în timp a absorbantului de UV la acțiunea radiațiilor UV.

S-a ales acest agent protector de UV, 2-(2'-hidroxi-5'-metil-3'-sulfopenil)-benzotriazol, deoarece prezintă o serie de avantaje, cum ar fi: are o bună solubilitate în apă; se aplică în timpul vopsirii sau după vopsire la pH < 3 și t = 20 - 70°C timp de 30 min.; se poate aplica singur sau în combinație cu alți compuși; este foarte stabil la lumină și temperatură; este stabil în baia de vopsire; incolor, deci nu denaturează culoarea; are capacitate de egalizare și migrare bună; prezintă rezistențe bune la spălare, amonare și curățare uscată.

S-a testat în ce măsură influențează absorbantul de UV ales coloranții cationici albaștri **1 - 9**. Pentru acesta la soluțiile 2% ale coloranților cationici **1 - 9** s-a adăugat soluția 2% de absorbant de UV, 2-(2'-hidroxi-5'-metil-3'-sulfopenil)-benzotriazol, la un raport colorant:absorbant =

Tabelul 2
STRUCTURA ^aI PROPRIETĂȚILE AGENTULUI PROTECTOR DE
UV 2-(2'-HIDROXI-5'-METIL-3'-SULFOFENIL)-BENZOTRIAZOL

Structura	Denumire chimică	Denumire comercială	$\lambda_{\max}$ [nm]	lg[I ₀ /I]	Fotostabilitatea relativă
	2-(2'-hidroxi-5'-metil-3'-sulfofenil)-benzotriazol	TINUVIN 8 (SPT)	297 330	2,082 1,941	10

Tabelul 3
REZULTATELE FOTOLIZEI COLORANȚILOR CATIONICI 1 - 9 ÎN PREZENȚA ABSORBANTULUI DE UV

Compus	Timp de iradiere [h]					
	0		124		248	
	$\lambda_{\max}$ [nm]	lg[I ₀ /I]	$\lambda_{\max}$ [nm]	lg[I ₀ /I]	$\lambda_{\max}$ [nm]	lg[I ₀ /I]
2-(2'-hidroxi-5'-metil-3'-sulfofenil)-benzotriazol	297 330	2,182 1,941	297 330	1,852 1,843	297 332	1,412 1,496
Colorant cationic albastru 1 + 2-(2'-hidroxi-5'-metil-3'-sulfofenil)-benzotriazol	296 329 598	2,312 2,291 1,399	299 328 604,5	2,267 2,212 1,143	298 327,5 603	1,994 1,986 1,117
Colorant cationic albastru 2 + 2-(2'-hidroxi-5'-metil-3'-sulfofenil)-benzotriazol	294 329 602	2,278 2,224 1,347	297 328 605,5	2,243 2,203 1,109	296 327,5 604	1,982 1,981 1,324
Colorant cationic albastru 3 + 2-(2'-hidroxi-5'-metil-3'-sulfofenil)-benzotriazol	295 328 595	2,302 2,192 1,210	299,5 327 600	2,138 2,102 0,919	298,5 326,5 598	1,948 1,911 0,972
Colorant cationic albastru 4 + 2-(2'-hidroxi-5'-metil-3'-sulfofenil)-benzotriazol	294,5 329,5 598	2,298 2,223 1,313	297,5 328,5 602,5	2,112 2,002 1,104	295,5 328 601	1,908 1,845 0,916
Colorant cationic albastru 5 + 2-(2'-hidroxi-5'-metil-3'-sulfofenil)-benzotriazol	295,5 328 600	2,245 2,100 1,273	299,5 327,5 605	2,072 2,033 1,182	298 326 603	1,936 1,903 0,923
Colorant cationic albastru 6 + 2-(2'-hidroxi-5'-metil-3'-sulfofenil)-benzotriazol	293,5 328,5 605	2,255 2,196 1,292	298 327 609	2,035 1,902 1,215	297 326,5 607	1,932 1,815 1,062
Colorant cationic albastru 7 + 2-(2'-hidroxi-5'-metil-3'-sulfofenil)-benzotriazol	296,5 329 607	2,349 2,310 1,318	299 328 611	2,175 2,021 1,143	298 236,5 608	1,903 1,819 0,993
Colorant cationic albastru 8 + 2-(2'-hidroxi-5'-metil-3'-sulfofenil)-benzotriazol	297 329,5 608	2,383 2,223 1,322	300 328 612,5	2,094 2,019 1,062	298 327 610	1,945 1,913 0,974
Colorant cationic albastru 9 + 2-(2'-hidroxi-5'-metil-3'-sulfofenil)-benzotriazol	296,5 329,5 609,5	2,391 2,240 1,424	299 328,5 614	2,281 2,039 1,392	297,5 328 612	1,961 1,942 1,006

1:1. Soluțiile (volume de 10 mL) s-au fotolizat în cuve de cuarț, într-o cameră de iradiere prevăzută cu lămpi cu vapori de mercur, ce emit lumină cu $\lambda = 254$ nm, releu programare, răcire cu gheață. S-a urmărit efectul exercitat de absorbant asupra coloranților selectați, prin măsurarea absorbanțelor maxime la anumite intervale de timp după iradiere. Rezultatele obținute au fost centralizate în tabelul 3. În figura 1 sunt ilustrate absorbanțele maxime după iradiere pentru colorantul cationic 2 și agentul de protecție împotriva radiațiilor UV 2-(2'-hidroxi-5'-metil-3'-sulfofenil)-benzotriazol.

Aplicarea absorbantului de UV pe fibrele Melana nevopsite, pregătite în prealabil (spălate cu amestec de surfactanți și uscate la 60°C), s-a realizat relativ ușor: la temperatura de 25°C s-a adăugat în baia de tratare 60 g/L Na₂SO₄ și soluție 1% agent de protecție, 2-(2'-hidroxi-5'-metil-3'-sulfofenil)-benzotriazol, în porțiuni; apoi, s-a adăugat o soluție 3% Na₂CO₃ până la un pH = 9-9,5; amestecul obținut se agită timp de 30 min, după care fibrele textile se clătesc mai întâi cu apă caldă și apoi cu apă rece, în porțiuni egale.




Fig. 1a. Fotoliza colorantului cationic albastru 2 (prezentat ilustrativ) în prezența absorbantului 2-(2'-hidroxi-5'-metil-3'-sulfofenil)-benzotriazol la 0 ore




Fig. 1b. Fotoliza colorantului cationic albastru **2** (prezentat ilustrativ) în prezența absorbantului 2-(2'-hidroxi-5'-metil-3'-sulfofenil)-benzotriazol după 124 h

Aplicarea absorbantului de UV pe fibrele textile vopsite s-a realizat în două moduri: *a*) soluția 2% de absorbant de UV se introduce în baia de vopsire odată cu soluția de colorant cationic, la un raport de flotă de 1:40, alături de substanțele auxiliare; *b*) după vopsirea fibrelor Melana cu coloranții cationici **1 – 9**, s-a efectuat tratamentul de aplicare a absorbantului prin fierbere 30 min, la pH ~ 3,5 -4; fibrele se clătesc cu apă caldă și apoi se usucă la temperatura obișnuită.

Fibrele Melana tratate cu absorbant de UV vopsite sau nevopsite au fost, de asemenea, supuse fotolizei cu același sistem utilizat și la fotoliza coloranților cationici cu același absorbant 2-(2'-hidroxi-5'-metil-3'-sulfofenil)-benzotriazol. Fotodegradarea s-a determinat prin măsurarea la anumite intervale de timp a capacității de absorbție prin înregistrarea spectrelor pe un spectrofotometru UV-VIS *Specord 210 Analytik Jena* analizându-se apoi rezistența la lumină față de scara de gri.

Rezultate și discuții

Abordarea problematicii vopsirii fibrelor poliacrilonitrilice și conceperea unei noi clase de coloranți trebuie să pornească de la cunoașterea structurii fizice și chimice a substratului și a partenerului colorant. O importanță deosebită o prezintă studiul interacției dintre cei doi parteneri, fiind faptul că fiecare etapă parcursă la vopsirea fibrei poliacrilonitrilice poate deveni determinantă de viteză într-un context tehnologic dat:

- migrarea colorantului din soluție spre suprafața exterioară a fibrei (atracție electrostatică capete de lanț cation colorat).

- interacția electrostatică și generarea de săruri la suprafața exterioară a fibrei (proces reversibil).

- migrarea colorantului spre suprafața interioară a fibrei și eliberarea centrilor anionici de la capetele de lanț din substrat, fapt ce permite reluarea procesului de la început.

Numai admițând aceste etape putem justifica posibilitatea realizării unor vopsiri intense atunci când numărul de echivalenți de colorant fixat este cu mult mai mare decât numărul anionilor prezenți la capetele de lanț ale fibrei.

Introducerea în structura coloranților cationici a unor centri suplimentari protonabili, de bazicitate relativ redusă,




Fig. 1c. Fotoliza colorantului cationic albastru **2** (prezentat ilustrativ) în prezența absorbantului 2-(2'-hidroxi-5'-metil-3'-sulfofenil)-benzotriazol după 248 h

urmează să favorizeze procesul de decuplare atunci când colorantul ajunge pe suprafața exterioară a fibrei. Colorantul eliberat migrează în acest caz, cu ușurință spre interiorul substratului.

Soluționarea problemelor de vopsire, care au constituit obiectul unui mare număr de studii, a fost posibilă prin folosirea coloranților cationici noi sintetizați, ale căror culori variază de la albastru-deschis la albastru-întunecat, care manifestă o mare afinitate pentru substrat, afinitate dublată de o capacitate rapidă de desorbție de pe centrii activi primari. Astfel, capetele de lanț ionizabile contribuie, în prima etapă a procesului tinctorial, la mărirea vitezei de migrare a colorantului din soluția apoasă spre suprafața exterioară a fibrei.

În general, selecția coloranților cationici s-a bazat pe criteriul referitor la afinitatea coloranților cationici față de fibră, deoarece este cel care influențează cel mai mult posibilitatea de vopsire a fibrei Melana. Având în vedere structura/complexitatea moleculei aferentă coloranților cationici albaștri sintetizați (prezentați în tabelul 1), aceștia trebuie să fie intens colorați, (colorația este dată de sistemele cromofore), astfel încât culorile obținute pe fibrele poliacrilonitrilice, tip Melana, să fie strălucitoare și rezistente în timp la lumină. Dacă se produce fenomenul de decolorare prin expunere la lumină a fibrei vopsite, înseamnă că a avut loc o distrugere mai mult sau mai puțin avansată a colorantului. Acest proces de degradare a colorantului pe fibră este dependent de structura lui și de natura fibrei textile folosită.

Prezența grupelor donoare de electroni în moleculele coloranților cationici poate conduce la o deplasare a maximului de absorbție la lungimi de undă mai mari și implicit la o scădere a rezistenței la lumină (coloranții **5 – 9**). Coloranți cu structurile **1 – 9** au o viteză de difuziune în fibra poliacrilonitrilică destul de bună, funcție de configurația sterică a moleculei și a masei moleculare a fiecărui compus.

Afinitatea coloranților cationici sintetizați depinde de prezenta grupelor funcționale din moleculă, de gradul de dispersare al colorantului și de natura fibrei supusă vopsirii.

Analiza nuanței vopsirilor

- Pentru fibrele poliacrilonitrilice tip Melana, analiza nuanței vopsirilor s-a efectuat calitativ prin aprecieri cu

Tabelul 4
REZISTENȚELE* COLORANȚILOR CATIONICI ALBA^{tri} 1 - 9 PE FIBRELE POLIACRILONITRILICE

Colorant cationic	Rezistența la apă rece	Rezistența la lumină	Rezistența la spălare 40°C	Rezistența la transpirație acidă (pH=5,5)	Rezistența la transpirație alcalină (pH=8)	Călcare uscată	Frecare uscată
1	4/5	4/5	4	4/5	4/5	4/5	4/5
2	4/5	4/5	4	4/5	4/5	4/5	4/5
3	4/5	4/5	3/4	4/5	4/5	4/5	4/5
4	4/5	4/5	4	4/5	4/5	4/5	4/5
5	4/5	4	3/4	4	4	4	4
6	4/5	4	3/4	4	4	4	4
7	4/5	4	4	4/5	4/5	4/5	4/5
8	4/5	4	3/4	4	4	4	4/5
9	4/5	4	3/4	4	4	4	4/5

* Măsurarea acestor rezistențe s-a făcut în conformitate cu standardele în vigoare.

Tabelul 5
VALORILE REZISTENȚELOR LA LUMINĂ ALE MOSTRELOR MELANA TRATATE^{tri} I NETRATATE

Timpul de expunere la iradiere a fibrelor Melana [ore]	100	200	300
Fibre Melana albe, nevopsite, netratate cu absorbant de UV	4	3	2 - 3
Fibre Melana vopsite cu colorantul 2 netratate cu absorbant de UV	4/5	4	3
Fibre Melana vopsite și tratate ulterior cu absorbant 2-(2'-hidroxi-5'-metil-3'-sulfofenil)-benzotriazol	5	5	4
Fibre Melana vopsite și tratate concomitent cu absorbant 2-(2'-hidroxi-5'-metil-3'-sulfofenil)-benzotriazol	5	4	4

scara de gri, conform standardelor în vigoare, rezultatele fiind exprimate prin note de la 1 la 5. Datele obținute au fost centralizate în tabelul 4.

· S-a constatat că, rezistența la lumină a coloranților cationici, crește, dacă se lucrează cu soluție de colorant 2%; acest aspect determină o îmbunătățire a rezistenței vopsirilor cu 1/2 - 1 ton.

· Coloranții cationici alba^{tri} 1 - 9 vopsesc fibrele poliacrilonitrilice tip Melana în nuanțe de albastru, respectiv albastru-violet; culorile pe fibră sunt vii, chiar strălucitoare (cazul nuanței albastru-violet), cu rezistențe bune la lumină, la transpirație și la frecări uscate, proprietăți uor mai slabe prezintă în cazul spălării cu apă la 40°C.

Fotostabilizarea fibrelor Melana și îmbunătățirea rezistenței la lumină a coloranților cationici alba^{tri} 1 - 9 s-a realizat prin folosirea absorbantului 2-(2'-hidroxi-5'-metil-3'-sulfofenil)-benzotriazol. Absorbția radiațiilor UV de către acest absorbant ales este posibilă datorită rotației libere a grupării hidroxilice și a existenței unei tautomerii ceto-enolice. Evident că alegerea acestui absorbant s-a făcut având la bază o serie de considerații teoretice privind structura chimică a 2-(2'-hidroxi-5'-metil-3'-sulfofenil)-benzotriazolului, care vin să susțină această opțiune, cum ar fi:

-prezența grupei hidroxil în poziția *orto* pe nucleul benzenic permite formarea unor legături de hidrogen intramoleculare puternice, între heteroatomul electro-negativ și atomul de hidrogen de la gruparea oxidril; de asemenea, prezența grupei -OH în poziția *orto* conduce la două maxime de absorbție în UV pentru acest absorbant; prezintă o absorbție puternică între 300 - 340 nm, regiune în care îngălbenirea este maximă. Se cunoaște faptul că nu se pot folosi absorbânți de UV fără grupe hidroxil, deci care nu pot forma legături de hidrogen intramoleculare, deoarece au o stabilitate mică la iradiere.

-grupa sulfonică se găsește la o anumită distanță de legăturile de hidrogen intramoleculare, iar pe nucleul benzenic există o grupă metil voluminoasă; grupa metil, datorită efectului inductiv respingător de electroni, mărește

densitatea de electroni din poziția para față de legătura azoică, ceea ce favorizează formarea unei legături de hidrogen intermoleculare, care determină deplasarea benzilor de absorbție spre lungimi de undă mai mari și valori mai ridicate ale coeficientului molar de extincție.

-polaritatea substratului.

Eficiența absorbantului de UV ales, depinde și de stabilitatea în timp a acestuia la acțiunea radiațiilor UV (tabelul 3). Deci, conform datelor obținute, stabilitatea în timp a absorbantului 2-(2'-hidroxi-5'-metil-3'-sulfofenil)-benzotriazol la acțiunea radiațiilor UV este mare, fiind necesare peste 248 h de expunere, pentru a se înregistra o scădere considerabilă a absorbției (iradierea s-a realizat până la 300 de ore).

Adăugarea de absorbant de UV la soluțiile coloranților cationici alba^{tri} 1- 9 împiedică degradarea coloranților, dar asigură și menținerea unei capacități de absorbție la valori de aproximativ 2,5 ori mai mari față de soluțiile coloranților fără absorbant. Absorbantul 2-(2'-hidroxi-5'-metil-3'-sulfofenil)-benzotriazol nu reacționează cu coloranții cationici studiați, deoarece ordinea de descreștere a eficienței absorbantului rămâne aceeași ca și în cazul înregistrării spectrelor UV numai pentru absorbantul singur. Degradarea coloranților cationici crește proporțional cu timpul de iradiere, acest aspect fiind demonstrat atât de scăderea coeficientului molar de extincție (tabelul 3) cât și de deplasarea maximelor de absorbție spre lungimi de undă mai mici, precum și de apariția unor maxime de absorbție suplimentare, ceea ce indică apariția unor compuși secundari.

Introducerea absorbantului 2-(2'-hidroxi-5'-metil-3'-sulfofenil)-benzotriazol în soluțiile coloranților alba^{tri} prezintă următoarele avantaje: creșterea capacității de absorbție a coloranților după expunere la radiații UV; în domeniul UV intensitatea de absorbție pentru protectorii de UV este cu mult mai mare decât intensitatea de absorbție a coloranților cationici, ceea ce demonstrează că energia radiațiilor UV este preluată în primul rând de absorbânții UV; prezența absorbantului de UV deplasează

u^oor maximul de absorbție al coloranților cationici din vizibil (fig. 1) spre lungimi de undă mai mari (efect batocrom).

Evaluarea degradării fibrelor Melana vopsite și nevopsite, tratate și netratate cu agent de protecție la lumină UV, în urma expunerii la radiații cu surse artificiale de iradiere, s-a realizat prin analiza mostrelor expuse radiațiilor, determinându-se nuanța vopsirilor, gradul de decolorare și rezistența la lumină (tabelul 5).

Fibrele Melana netratate cu absorbant de UV se degradează mult mai repede față de fibrele vopsite, deci se remarcă un efect de protecție al colorantului față de lumină. Pentru probele vopsite, introducerea agentului de protecție la lumină, ulterior vopsirii sau concomitent, conduce la modificări de maxim un ton pe scara de gri (nota 4/5 până la 4). Se remarcă faptul că o influență deosebită o are și pH-ul din baie de tratare. Cu cât pH-ul este mai acid, cu atât fotostabilizarea fibrei este mai bună.

Fibrele Melana tratate cu absorbantul 2-(2'-hidroxi-5'-metil-3'-sulfofenil)-benzotriazol, pe durata expunerii la radiații UV, nu a condus la decolorări semnificative.

Concluzii

În această lucrare s-au efectuat studii privind aplicarea unor absorbanți de UV pe materiale tip Melana, care imită tușul lăunii, vopsite în prealabil cu coloranți cationici albaștri, produse sintetizate în acest scop și publicate în lucrări anterioare de către autori. Noutatea cercetărilor o reprezintă găsirea unor alternative de fotostabilizare a fibrelor vopsite prin aplicarea unor absorbanți de UV. Alegerea absorbantului de UV potrivit pentru îmbunătățirea

rezistenței la radiațiile UV a fibrei nevopsite și a celei vopsite, precum îmbunătățirea performanțelor tinctoriale ale coloranților cationici albaștri, a necesitat un studiu atent de literatură. Testele efectuate au demonstrat că aplicarea pe fibrele Melana a unor coloranți cationici adecvați, precum și a unor agenți protectori de UV conduce la o îmbunătățire remarcabilă a rezistenței culorilor închise la acțiunea radiațiilor solare.

Bibliografie

1. KURAMOTO, N., J. Soc. Dyes and Col., 106, 1990, p. 181
2. *** CIE tehnică raport: Sunscreen Testing, pub. No. CIE 90-1991
3. REINERT, G., Melliand Textilber, 1, 1998, p. 58
4. PALACIN, F., Textilveredlung, 11/12, 1996, p. 12
5. FLORU, L., LANGFELD, H.W., TARABASANU-MIHAILA, C., Coloranți azoici, 1981, Editura Tehnica, București
6. TĂRĂBĂA ANU-MIHAILĂ, C., FLORU, L., URSEANU, F., SEBE, I., Chimia și tehnologia coloranților organici, 1980, Editura Tehnică, București
7. RĂDULESCU, C., Sisteme Heterociclice Compact Condensate, 2004, Editura Bibliotheca, Târgoviște
8. RĂDULESCU, C., TARABASANU MIHAILA C., Rev. Chim. (București), **55**, nr. 1, 2004, p. 25
9. RĂDULESCU, C., HOSSU, A.M., IONIȚĂ, I., Dyes and Pigments, **71**, nr. 2, 2006, p. 123
10. RĂDULESCU, C., HOSSU, A.M., IONIȚĂ, I., Dyes and Pigments, **65**, nr. 2, 2005, p. 175
11. RĂDULESCU, C., TARABASANU-MIHAILA, C., Rev. Chim. (București), **55**, nr. 2, 2004, p. 102
12. RĂDULESCU, C., TĂRĂBĂA ANU-MIHAILĂ, C., HOSSU, A.-M., IONIȚĂ, I., Rev. Chim. (București), **55** nr. 12, 2004, p. 1006

Întrât în redacție: 12.04.2007

